

Архитектурни

Стени и фасади

Екстериор

Spirit Flex Protection



SPRIT FLEX PROTECTION е вододисперсионна екстериорна боя с висока еластичност, предпазваща фасадите от напукване дори при големи температурни амплитуди.
Предназначение: За фасадно боядисване на нови сгради, обновяване или реставриране на стари покрития.

Практически свойства

- Продуктът осигурява максимална защита срещу пукнатини
- Благодарение на структурата на омрежващия филм запазва повърхностите чисти за по-дълго време.
- Боята е изключително устойчива на вода, температурни амплитуди и УВ лъчението на слънцето.
- Предотвратява явленията на лющене, крениране и ефлоресценция.
- Висока покривност;
- Ниска водопоглъщаемост на покритията

Цветове

Произвежда се в бял цвят, с възможност за машинно тониране в голямо разнообразие от цветове.

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки и бетонни повърхности
Здрави покрития от стари бои

Неподходящи основи

Стари силикатни основи
Гипсови основи

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна тиксотропна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	40
Вискозитет, mPa.s, min	7 000
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1.3±0.05
Блясък при 85°, max	10%
Покривност (за един слой)	9-10 m ² /L
Изсъхване на допир	2 часа
Нанасяне на втори слой	след 24 часа
Пълно изсъхване	24 часа

Подготовка на основата

Нови повърхности

Повърхностите трябва да бъдат здрави и сухи. Почистете ги от прах, масла и други замърсявания. Грундирайте ги с Леко Нано грунд.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете стари покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността. Стари фасади и ронливи вароциментови основи, задължително грундирайте с DPR Фасаден грунд ПС- 112 в 1-2 слоя. Не полагайте грунда върху топлинна система от синтетични материали.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура не по-ниска от +10°C и не по-висока от +30°C, относителна влажност на въздуха не повече от 75% и влажност на основата: макс.5%. Ако температурата и влажността са извън препоръчителният диапазон, съществува риск от лющене на боята.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното 15-24mm.
Разреждане	Първи слой: неразреден или разреден с вода до 10%. Втори слой: неразреден или разреден до 5%.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Подготовка на основата: Проверете дали повърхността е идеално суха и здрава. При нужда почистете от прах или други замърсявания. Грундирайте с Лекано Нано Грунд. Начин на работа: Разбъркайте добре. Нанесете с валяк или четка. Първият слой нанесете неразреден или разреден с вода до 10%. След 24 часа нанесете втори слой неразреден или разреден до 5%. При необходимост нанесете още един слой боя.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Лекано Нано Грунд	I	Не се грундира	–
Междинен слой	Spirit Flex Protection	I	Не се грундира	–
Финишен слой	Spirit Flex Protection	I-II	Spirit Flex Protection	I-II

Почистване
С вода.

Разфасовки:
4L, 10L

Съхранение
В закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“

