

Леко AQUA лак за дърво

Леко AQUA лак за дърво е висококачествен продукт на водна основа с гланцов финиш, който се употребява за защита и декорация на дървени повърхности в интериора и екстериора. Импрегнира и защитава дървото, като образува тънък, еластичен филм, осигурявайки максимална защита срещу влага и UV лъчи, като същевременно позволява на дървесината да "диша". Освен като финално покритие лакът може да бъде използван и за импрегниране на дърво - разреден с вода в съотношение 1:1.

- ✓ Водоразредим
- ✓ Образува филм с висока еластичност
- ✓ Много висока атмосфероустойчивост
- ✓ Нанася се лесно, разнася се равномерно
- ✓ Без остра миризма
- ✓ Отлична разливност и наслявяване
- ✓ Добра устойчивост срещу слепване при притискане на топло



Характеристики на продукта



Покритие:
Копринен гланц



Разход:
8 - 11 m²/L за 1 слой



Съхнене:
30 мин. на допир
1-2 часа за следващ слой
24 часа пълно изсъхване



Опаковки:
0,6L;
2,5L (*за цветове: Безцветен, Палисандър, Орех, Африкански тик, Кестен)



Външен вид:
Хомогенна, оцветена гъста течност

Вискозитет, (23±0,5)°C:
min 1500 mPa.s

Плътност:
1,025 - 1,060 kg/l

Блясък:
при 60°: ≥ 60%, EN ISO 2813



Разреждане:
с вода



Цветове:
10 готови цвята: Африкански тик; Безцветен; Бор; Дъб; Канадска ела; Кестен; Махагон; Орех; Палисандър; Тик.

Полагане



Подходящи основи:

- Небоядисани и nelaкирани дървени повърхности



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Лакирани и боядисани дървени повърхности;
- Омаслени дървени повърхности;
- Метални повърхности;
- Пластмаси.

**Приложение:**

- небоядисвани дървени повърхности в интериора и екстериора.

**Идеална за:**

- обновяване на дограма, градинска мебел, парпети, дървени къщи, огради, стрехи и други.

**Подготовка на основата:**

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без наличие на прах, мазнини, смолни остатъци или други замърсявания по тях. Остатъци от дървесна смола се почистват механично и с подходящи разтворители. При необходимост, повърхностите се почистват предварително от мъхове, плесени и водорасли – механично и/или с подходящи препарати.

**Нанасяне:**

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 При боядисване на нова дървесина, се препоръчва леко шлайфане на изсъхналия първи слой, за да се отстранят настръхналите дървесни влакна.
- 4 Следващ слой се нанася най-рано след 1-2 часа. Препоръчителен брой слоеве: 2-3.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи

Етап	Продукт	Слоеве
Грундиране/ Импрегниране	необработена дървесина: Леко AQUA лак за дърво, разреден 1:1 с вода или с Импрегнационен грунд за дърво	I
Междинен слой	Леко AQUA лак за дърво (без разреждане)	I
Финишен слой	Леко AQUA лак за дърво (без разреждане)	I

Допълнителна информация**Летливи органични съединени:**

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/д) е **130 g/l**

**Мерки за безопасност:**

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!

**Срок на годност:**

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.