

Леко AQUA акрилатна боя /Гланц/

Висококачествена водоразредима боя с гланцов финиш, предназначена за външно и вътрешно боядисване на различни видове повърхности, с изключително високи изисквания към покритията. Отлична атмосферостойчивост и сцепление със стари алкидни покрития. Отлична устойчивост на покритията срещу слепване при притискане на топло.

- ✓ Водоразредима
- ✓ За интериорна и екстериорна употреба
- ✓ Без съдържание на тежки метали*
- ✓ Подходяща за детски играчки и пчелни кошери
- ✓ Без остра миризма
- ✓ Ускорено съхнене
- ✓ Висока покривност, добра устойчивост

Отговаря на стандарт EN 71-3:2019+A1:2021 (Категория II)



Характеристики на продукта



Покритие:
Гланц



Разход:
12 - 13 m²/L за 1 слой



Съхнене:
30 мин. на допир
3-4 часа за следващ слой
24 часа пълно изсъхване



Опаковки:
0,6L



Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса

Вискозитет, (23±0,5)°C:
min 1500 mPa.s

Плътност:
1,05-1,22 (±0.02) kg/l

Блясък:
> 60 % (при 60°, min)



Разреждане:
до 5% с вода



Цветовете: 2 готови цвята: (Оникс; Еделвайс);
Възможност за тониране (на цвят Еделвайс) в стотици
цветове по фирмен каталог.

Полагане



Подходящи основи:

- Дърво, метал;
- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни и алкидни бои.



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Пластмаси;
- Глина, вар.

**Приложение:**

- Различни повърхности в интериора и екстериора

**Идеална за:**

- обновяване на различни предмети от дърво, метал и др., като врати, рамки на прозорци, пчелни кошери, стени на дървени къщи, парапети, огради и др.

**Подготовка на основата:**

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без наличие на прах, мазнини, смолни остатъци или ръжда по тях. Стари покрития от постни бои се премахват и повърхностите се почистват добре.

За допълнителна защита на дървесината, изделията от дърво се импрегнират с импрегнант за дърво. Обработената повърхност се изчаква да изсъхне добре (4-6ч.), преди нанасяне на боята. Металните повърхности се грундират предварително с антикорозионен грунд.

**Нанасяне:**

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. При необходимост боята се разрежда до 5% с вода. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 При боядисване на нова дървесина, се препоръчва леко шлайфане на изсъхналия първи слой, за да се отстранят настръхналите дървесни влакна.
- 4 Следващ слой се нанася най-рано след 3-4 часа. Препоръчителен брой слоеве: 2-3.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи

Етап	Продукт	Слоеве
Грундиране	<ul style="list-style-type: none"> • Дървени, каменни, бетонни и други абсорбиращи повърхности: с подходящи импрегнационни грундове или с ЛЕКО AQUA акрил. боя разредена 1:1 с вода • Метал: с антикорозионен грунд 	I
Финишен слой	Леко AQUA акрилатна боя	II - III

Допълнителна информация**Летливи органични съединени:**

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/г) е **130 g/l**

**Мерки за безопасност:**

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!

**Срок на годност:**

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.